

Trattamenti superficiali



TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO	COLORE	ASPETTO	COMPATIBILITÀ		OMOLOGAZIONI	AIUTO AL MONTAGGIO TRATTAMENTO NON PERMANENTE	AIUTO AL MONTAGGIO TRATTAMENTO PERMANENTE	SPECIFICO PER MONTAGGIO AUTOMATICO	APPLICAZIONI DINAMICHE	COLORAZIONE
			MESCOLE	PULIZIA DELLA LINEA						
talcatura	bianco	opaco	tutte	no		0	-	++	-	-
molycole	argento	brillante	tutte	no		0	--	++	-	-
lubrifilm SG	incolore	unto	FKM, FVMQ, NBR, HNBR, EPDM, AEM	no		++	-	-	-	-
lubrifilm FP	incolore	unto, leggermente brillante	FKM, FVMQ, NBR, HNBR, EPDM, AEM	no		++	-	0	-	-
lubrifilm FP-ST				si						
silicone HF	trasparente	unto, brillante	tutte eccetto silicone	no	acqua potabile	++	-	-	-	-
silicone GE	trasparente	unto, brillante	tutte eccetto silicone	no		++	-	-	-	-
lubricoat AX W83-N	nero, blu, arancione, verde	secco	FKM, NBR, HNBR, EPDM, AEM	si		-	++	+	+	++
lubricoat Hx	trasparente, blu, arancione	secco	FKM, NBR, HNBR, ACM, AEM	si		-	0	+	++	++
lubricoat Ix	trasparente, panna, arancione	secco	NBR, HNBR, EPDM	no	acqua potabile, alimentarità	-	+	+	-	++
Lubricoat KT	trasparente	secco	FKM, NBR, HNBR, EPDM, AEM	si		-	++	+	-	-
lubri PB	incolore	secco	NBR			-	0	+	++	-

- Non idoneo.

0 Sufficienti risultati.

+ Buoni risultati.

++ Ottimi risultati.