



Dalpaint Steel

Tubi termoplastici per solventi e vernici



CARATTERISTICHE

IMPIEGHI: trasporto in media pressione di solventi e vernici

COSTRUZIONE: sottostrato in poliammide 12 con trecciatura in acciaio ad alta tenacità; copertura in poliuretano antiabrasione microforato

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
solventi, vernici, fluidi idraulici: da -40°C a +93°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Press. esercizio bar	Press. collaudo bar	Press. scoppio bar	Raggio curvatura mm	Peso g/m	Diam. interno pollici
TFT19005	5.0000	9.3000	330	660	1320	20	107.0000	3/16
TFT19006	6.6000	12.0000	300	600	1200	35	167.5000	1/4
TFT19008	8.0000	13.5000	215	430	860	40	184.0000	5/16
TFT19010	9.7000	15.5000	215	430	860	60	248.5000	3/8
TFT19013	13.0000	18.5000	180	360	720	70	296.0000	1/2
TFT19016	16.4000	22.0000	145	290	580	110	377.5000	5/8
TFT19019	19.5000	26.5000	120	240	480	150	448.0000	3/4
TFT19025	26.0000	34.2000	97	195	390	170	537.0000	1